#### PLEASE READ ENTIRE LABEL FIRST

DESCRIPTION: Henry #208° Wet Patch® Roof Cement is a premium compound for sealing roof leaks on wet surfaces. It patches holes and cracks even in a driving rain or under water, and is so versatile it may be used whether the weather is wet or dry, hot or cold. Especially easy to spread in cold temperatures. Henry #208 is made from heavy-bodied asphalt, Meets or exceeds all requirements of ASTM Specification D-4586. Type I and 100% wet surface adhesion as per ASTM D-3409.

- Repair holes, cracks and splits on composition, mineral surface cap sheet, asphalt coated, SBS modified, metal and
- Seal leaks and openings around flashings, chimneys, vents, skylights, joints in metal edging, gutters, etc.

SURFACE PREPARATION: Henry #208 is ready to use. Do not thin. Do not heat container. Surface must be clean and free of dirt, mud, debris and residues. Cut away old roof cement if it prevents a smooth patch. Remove rust and scale from metal by wire brushing. Clean area thoroughly to remove all gravel, dust, dirt and other foreign matter that would interfere with a good bond. APPLICATION: Repair cracks, breaks, tears and holes by applying 1/8" to 1/4" thick with a trowel or putty knife. Work the cement into the crack or break and spread it 2"-4" beyond. feathering the edges. If damaged area is over 1/4" wide or 2" long, embed polyester fabric or open mesh glass fabric to reinforce the cement, then cover with additional cement,

Not intended for application on vertical surfaces in hot weather at a thickness greater than 1/8". In those instances, use Henry #204® Plastic Roof Cement or Henry #505 FlashMaster™.

Gravel Roofs: Remove embedded gravel before making repair. COVERAGE: 12 1/2 sq. ft. per gallon applied 1/8" thick.

PRECAUTIONS: Do not heat container or store at temperatures greater than 110°F (43°C). When transporting this product, be sure the pail is secured and the lid is tight. Do not allow pail to tumble as this may loosen the lid and allow leakage to occur. CLOSE AIR INTAKÉS ON ROOF UNTIL SOLVENTS DISSIPATE! Not recommended for use over gravel, rubber or PVC sheet roofing or wood shingles. To extend the life of the mastic, after it has weathered 30 days coat with a Henry Aluminum Roof Coating.

CLEAN-UP: Remove cement from tools, etc., with kerosene. paint thinner or mineral spirits. Clean hands with a waterless hand cleaner.

#### WARNING! COMBUSTIBLE!

Contains petroleum distillate. Keep away from heat and flame Do not heat container or store at temperatures greater than 110°F (43°C), CLOSE AIR INTAKES until solvents dissipate Contain's volatile solvents that might contaminate potable water Close container after each use. Dispose of container and unused contents in accordance with Local. State and Federa regulations.

#### DANGER! HARMFUL OR FATAL IF **SWALLOWED**

If swallowed, do not induce vomiting, CALL PHYSICIAN IMMF-DIATELY! Use protective measures to avoid contact with eves and skin. In case of eve contact, open evelids wide and flush immediately with plenty of water for at least 15 minutes. GET MEDICAL ATTENTION!

### USE ONLY WITH ADEQUATE **VENTILATION!**

Avoid breathing of vapor, If you experience eve watering, headaches or dizziness. leave area or increase fresh air or wear respirator (NIOSH/MSHA TC 23C or equal). Repeated and prolonged occupational overexposure to solvent vapor may cause permanent brain and nervous system damage, and may cause liver or kidney damage

## KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. FOR EXTERIOR USE ONLY

WARNING: This product contains detectable amounts of chemicals known to the State of California to cause cancer, or birth defects or other reproductive harm.

EMPLOYERS should obtain a copy of the Material Safety Data Sheet (MSDS) from your supplier or directly from Henry at the toll free number or website below.

NOTE: This cement, like all asphalt-based products, forms a small amount of water soluble material as it weathers. Normally this is not noticeable because the rain washes it away. However, roofs having a pitch less than 1/2" per foot, or ones having poor drainage, will accentuate the problem by concentrating the water soluble material in low spots. If there is no rainfall, hose these roofs off to remove the water solubles. Frequent inspection of these roofs is recommended because abnormally rapid deterioration of any roofing material may occur where water stands for long periods.

LIMITED WARRANTY: We, the manufacturer, warrant only that this product is free of defects, since many factors which affect the results obtained from this product - such as weather, workmanship, equipment utilized and prior condition of the substrate - are all beyond our control. We will replace at no charge any product proved to be defective within 12 months of purchase. provided it has been applied in accordance with our written directions for uses we recommended as suitable for this product, Proof of purchase must be provided. DISCLAIMER OF WARRANTIES AND LIMITATION OF LIABILITY: THIS LIM-

ITED WARRANTY IS IN LIEU OF ANY OTHER WAR-RANTIES EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTY OF MER-CHANTABILITY OR FOR A PARTICULAR PURPOSE, MAN-UFACTURER SHALL HAVE NO LIABILITY OF ANY KIND BEYOND PRODUCT REPLACEMENT, INCLUDING FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES RESULTING FROM ANY DEFECTS OR ANY DELAYS CAUSED BY REPLACEMENT OR OTHERWISE, THIS LIMITED WARRANTY PROVIDES THE **PURCHASER'S EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY DEFECT** IN THE PRODUCT.

MAX V.O.C. = 300 grams per liter MAX V.O.S. = 2.5 pounds per gallon

CONTENTS CAS NO. Calcium Carbonate 1317-65-3 8052-41-3 Petroleum Distillate Asphalt 8052-42-4 Cellulose 9004-34-6 Magnesium Aluminum 12174-11-7 Silicate

Amine Salt

28701-67-9 MIAMI-DADE COUNTY PRODUCT CONTROL APPROVED LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE COMENZAR EL TRABAJO

DESCRIPCIÓN: El cemento para techos Henry #208° Wet Patch° es un compuesto de primera para sellar goteras en techos sobre superficies mojadas. Parcha los aquieros y las quebraduras aun bajo la lluvia o por debajo del agua, v es tan versatil que se puede usar en clima mojado o seco, caliente o frío. Es sumamente fácil de esparcir en temperaturas frías, el Henry #208 está hecho de asfalto de cuerpo espeso. Cumple o excede todos los requerimientos de la especificación ASTM D-4586, de tipo I v 100% adherencia de acuerdo de ASTM D-3409 USOS:

- Repara aquieros, quebraduras y raiaduras en techos de hoias de recubrimiento de superficie mineral, cubiertos de asfalto, modificados SBS, metálicos o de mampostería.
- Sella goteras y aberturas alrededor de tapajuntas de metal, chimeneas, ventilas, claraboyas juntas en bordes metálicos, canalones, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: El Henry #208 está listo para usarse. No lo adelgace. No caliente el envase. La superficie tiene que estar limpia y libre de tierra, lodo, desechos y residuos. Con un cepillo de alambre quite las partes oxidadas y las escamas de las superficies metálicas. Barra muy bien el área para guitar la graya, polyo, tierra y otros materiales ajenos que pudiesen interferir con una buena

APLICACIÓN: Repare las quebraduras, roturas, rasgaduras y aquieros aplicando una capa de 3 a 6 mm (1/8" a 1/4") de espesor con una llana o espátula para enmasillar. Vava empujando el cemento dentro de la cuarteadura o raiadura y espárzalo de 5 a 10 cm (2" a 4") más allá. alisando los bordes. Si el área dañada tiene más de 6 mm (1/4") de ancho o de 5 cm (2") de largo, incruste tela de poliéster o de fibra de vidrio de malla abierta para reforzar el cemento, después cúbralo con cemento adicional.

No es intendido para aplicacion ha superficies vertical durante tiempos de calor. En esos casos debe usar Henry #204® Plastic Roof Cement o Henry #505 FlashMaster™

Techos De Grava: Elimine la grava embutida antes de efectuar la reparación.

COBERTURA: 12.5 pies<sup>2</sup> por galón aplicados en una capa de 3 mm (1/8") de espesor.

PRECAUCIONES: No caliente el envase ni lo guarde a temperaturas de más de 43°C (110°F). Cuando transporte este producto, cerciórese de que el envase esté seguro y la tapa apretada. No deje que el envase dé vuelcos va que esto podría afloiar la tapa y permitir que ocurra una fuga. ¡CIERRE LAS TOMAS DE ÁIRE DEL TECHO HASTA QUE SE DISIPEN LOS SOLVENTES! No se recomienda para ser usada sobre techados de grava, de caucho o de hoias de cloruro de polivinilo (PVC), ni en tejamaniles de madera. Para extender la vida de la masilla, después de que ha estado al clima 30 días, póngale una mano de una Henry Aluminum Roof Coating.

LIMPIEZÁ: Quite el cemento de las herramientas, etc., usando queroseno, diluvente de pintura (tíner) o alcoholes minerales. Límpiese las manos con un limpiador de manos que no sea a base de aqua.

# ADVERTENCIA! :COMBUSTIBLE!

Contiene destilado de petróleo. Manténgalo alejado de fuentes de calor y de las llamas. No caliente el envase ni lo guarde a temperaturas de más de 43°C (110°F). CIERRE LAS TOMAS DE AIRE hasta que se havan disipado los solventes. Contiene solventes volátiles que podrían contaminar el agua potable. Cierre el envase después de cada uso. Deseche el recipiente y el contenido que no fue usado, de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales.

:PELIGRO! :DANINO O MORTAL SI SE INGIERE!

Si este producto se traga, no induzca el vómito, ¡LLAME AL MÉDICO DE INMEDIATO! Tome medidas de protección para evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, abra bien los párpados v enjuáquelos inmediatamente con mucha agua por lo menos durante 15 minutos. ¡SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA!

### :ÚSELO SOLAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA

Evite respirar los vapores. Si los ojos le lloran, le da dolor de cabeza o se siente mareado, salga del área o aumente la cantidad de aire fresco o use un respirador (NIOSH/MSHA TC 23C o semeiante). La exposición excesiva repetida y prologada en el trabajo a vapores de solventes puede ocasionar daños permanentes al cerebro y al sistema nervioso, así como daños al hígado y a los riñones.

> MANTÉNGĂI O ÁI FJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. PARA FILUSO EXTERIOR SOLAMENTE

ADVERTENCIA: Este producto contiene cantidades detectables de productos guímicos que el estado de California sabe que pueden ocasignar cáncer defectos congénitos u otros trastornos en la reproducción

LOS EMPLEADORES deben obtener una copia de las Hoias de Seguridad de Materiales (Material Safety Data Sheets - MSDS) de su proveedor o solicitarlas directamente de Henry al número telefónico gratuito o sitio de Internet que se indica abaio.

NOTA: Este cemento, al igual que todos los productos con asfalto. forma un poco de material soluble en agua al curtirse. Normalmente esto no se nota porque lo lava la Iluvia. Sin embargo, los techos con una pendiente inferior a 12.7 mm por cada 30 cm o los que tengan mal drenaie, acentuarán el problema concentrando el material soluble en agua en los puntos hundidos. Si no llueve, lave estos techos con la manquera para eliminar el material soluble en agua. Se recomienda inspeccionar frecuentemente estos techos porque puede deteriorarse prematuramente el material del techo donde quede agua por largo

GARANTÍA LIMITADA: Nosotros, los fabricantes, sólo garantizamos que este producto carece de defectos, va que muchos de los factores. que afectan los resultados obtenidos con este producto — como lo son el clima. la mano de obra, los equipos utilizados y las condiciones previas del substrato — están fuera de nuestro control. Nosotros sustituiremos gratuitamente cualquier producto que resulte defectuoso dentro de un plazo de 12 meses desde su compra, siempre y cuando el mismo hava sido aplicado de acuerdo con nuestras instrucciones escritas v para usos recomendados por nosotros para este producto. Prueba de compra debe ser proporcionada. RENUNCIA DE Prueba de compra debe ser proporcionada. RENUNCIA DE GARANTIAS Y LÍMITE DE RESPONSABILIDAD: ESTA GARANTÍAS LÍMITADA SUSTITUYE A CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, PERO SIN LÍMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EL FABRICANTE, NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ADICIONAL. DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS INDIRECTOS O INCIDENTALES RESULTANTES DE CIAL SEGULIERA DESECTOS.

> HENRY COMPANY 909 N. Sepulveda Blvd. Ste 650 El Segundo, CA 90245 (800) 486-1278 www.henry.com © 2010 All Rights Reserved Made in USA

**CUALESQUIERA DEFECTOS O DEMORAS OCASIONADOS POR** 

REEMPLAZO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. ESTA GARANTÍA LIMITADA ES EL ÚNICO REMEDIO DEL COM-PRADOR EN CASO DE ALGÚN DEFECTO EN EL PRODUCTO.

AT TIME OF MANUFACTURE. THIS CONTAINER WAS FILLED AT 3.5 GALLONS, HOWEVER, DUE TO SETTLING THAT OCCURS DUE TO COOLING AND OTHER ENVIRON-MENTAL FACTORS, THE VOLUME OF THE PRODUCT AT TIME OF SALE MAY BE REDUCED.



